

Ruck-Zuck-Beton

Anwendung: Ruck-Zuck-Beton ist geeignet zum schnellen Einbetonieren von z. B. Pfosten, Schildern, Palisaden, Wäschespinnen und Zaunpfählen. Nicht für DIN-relevante Betonarbeiten geeignet.

Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig und gut verdichtet sein. Die Seiten- und Bodenflächen des ausgehobenen Lochs sind vorzunässen, wobei eine Pfützenbildung zu vermeiden ist.

Verarbeitung:

Nachdem das einzubetonierende Bauteil in dem ausreichend großen Loch ausgerichtet wurde, den Ruck-Zuck-Beton trocken und in Lagen von ca. 10 – 15 cm einbringen. Mit ausreichender Wassermenge aus einer Gießkanne begießen.

Wassermenge:

Die Wassermenge für 30 kg Ruck-Zuck-Beton beträgt ca. 3,6 – 4,2 Liter.

Nachdem das Wasser eingezogen ist, Vorgang wiederholen und ggf. den frischen Mörtel verdichten. Je nach Luft- und Untergrundtemperatur beginnt die Erhärtung nach ca. 10 Minuten.

Nach ca. 1,5 Stunden können die Bauteile belastet werden. Die vollständige Erhärtung tritt nach ca. 28 Tagen ein. Die erstellten Bauteile sind vor ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Schlagregen etc.) zu schützen.

Verarbeitung nicht bei einer Luft-, Untergrund und Materialtemperatur unter +5 °C.

Verbrauch:

Pro m² Fläche und cm Schichtdicke werden ca. 20 kg Ruck-Zuck Beton benötigt.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Zusammensetzung:

Zement, Zuschläge

Lieferform:

30-kg-Beutel

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Hinweise auf dem Sack beachten.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen.

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601-01
Fax: 0541 601-853
info@sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

