# **Technisches Merkblatt**



# Latexfarbe







seidenglanz









gut deckend – hoch ergiebig – hoch strapazierfähig - reinigungsbeständig

# 1. Produkteigenschaften und **Anwendungsbereich**

Hoch strapazierfähige Latex-Dispersionsfarbe für dauerhafte Anstriche auf Flächen, die einer besonderen Belastung ausgesetzt sind bzw. einen seidenglänzend schimmernden Anstrich erhalten sollen. Sie ist reinigungsbeständig, leicht zu verarbeiten, wasserdampfdurchlässig und geruchsneutral. Geeignet sind mineralische Untergründe (z. B. Mauerwerk, Beton, Putz), Baustoffplatten (z. B. Gipskarton), Tapeten (z. B. Raufaser- und Strukturtapeten) sowie Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Gisbau-Produktcode: M-DF01

### **Farbtöne**

Schneeweiß.

Ein nahezu unbegrenztes Farbtonangebot über swingcolor® MIX.

#### DIN/Ö-Norm EN 13 300

Deckvermögen bei 7m<sup>2</sup>/Liter Klasse 2 (von 4) Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 (von 5)

(scheuerbeständig nach DIN 53 778)

Glanzgrad seidenglänzend

Maximale Korngröße fein

#### Inhaltsstoffe

Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

#### **Dichte**

Ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup>

# Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

Rollen, streichen, airless spritzen

#### Hinweise zum Spritzauftrag (Airless)

Düse: 0,53 - 0,63 mm 40° - 80° Spritzwinkel: Druck: ca. 150 bar Verdünnung: ca. 5 - 10 %

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

#### Verbrauch

Ca. 125 - 140 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

### Verdünnen

Für den Voranstrich auf kontrastreichen Untergründen kann swingcolor® Latexfarbe seidenglanz mit max. 10 % Wasser verdünnt werden.

#### Abtönen/Mischen

Mit swingcolor® Vollton- und Abtönfarbe, in jedem Verhältnis. Bei erhöhter Zugabe verringert sich der Glanzgrad.

#### Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Farbe ist streichfertig eingestellt. Werkzeuge bei kurzer Arbeitsunterbrechung in Farbe eintauchen. Ecken, Kanten und schwer zugängliche Stellen mit einem Flachpinsel oder einer kleinen Rolle (10 cm) vorstreichen. Entfernen Sie Abklebeband direkt nach dem Anstrich.

# Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 6 Stunden sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals übergestrichen werden. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.





#### Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Leimfarben und kreidende Oberflächen vorher restlos abwaschen oder abbürsten. Neuputze mind. 4 Wochen trocknen lassen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, Dispersionsfarbenanstriche, Raufaser, Kunstharzputz, Kalkzementputz usw.	-	bei großem Farbtonkontrast 1x Latexfarbe seidenglanz, bis max. 10 % verdünnt	1x Latexfarbe seidenglanz, unverdünnt
Alte Lack-, Ölfarbenbeschichtungen oder glänzende Dispersionsfarbenanstriche	1x Haftgrund		
leicht sandende Putze, leicht kreidende Dispersionsfarbenanstriche, Naturstein, Mauerwerk, Beton, abgebeizte Untergründe usw.	1x Universal-Tiefgrund		
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Gipsputz, Baustoffplatten (z. B. Gipskartonplatten, Faserzementplatten) usw.	1x Universal-Tiefgrund		

# 3. Nach der Verarbeitung

#### **Entsorgung**

Die Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Farbresten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Flüssige Farbreste bei einer Sammelstelle für Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

#### Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

#### Lagerung/Transport

Kühl, aber nicht unter +5 °C. Anbruchgebinde gut verschließen. Mindesthaltbarkeit: siehe Gebindeaufdruck ADR/RID: Kein Gefahrgut Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVws

# 4. Wichtige Hinweise

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. +49 (0)180 5326655 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.).

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Auch bei der Verarbeitung von swingcolor®
Latexfarbe seidenglanz sind die üblichen
Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder
unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und
Sprühnebel nicht einatmen. Während und nach der
Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Essen,
Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der
Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den
Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser
abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder
ins Erdreich gelangen lassen.

# 5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6211)



Stand: Juni 2012 Seite 2 von 2